



Срок хранения: 36 месяцев
Фасовка: 0,5 л

Назначение продукта

Применяется для устранения границы перехода при нанесении акриловых эмалей или лаков.

Применение

Возможны два способа применения: в чистом виде и в смеси с готовым акриловым лаком или эмалью. И в том и другом случае размывание границы перехода осуществляется после нанесения укрывных слоев размываемого материала. Смесь разбавителя для переходов D112 с готовым лаком или эмалью, как и чистый разбавитель для переходов D112, наносится в зоне перехода при пониженном давлении тонкими слоями с целью предотвращения образования потеков.

Если для размывания используется смесь разбавителя для переходов D112 с готовым лаком или эмалью, то при нанесении каждого следующего слоя вязкость смеси должна быть снижена добавкой 100% (от объёма смеси) разбавителя для переходов D112.



Пропорции смешивания			
	Готов к применению		
	Разбавитель для переходов D112	100 мл	
	Готовая смесь акрилового лака или эмали	20 мл	
Нанесение			
		размер дюзы, мм	давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	0,5-1,0
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	0,5-1,0
	Количество слоев	1-2 (на зону перехода)	
Рекомендуемые условия нанесения			
	Влажность	не более 75%	
	Температура	+15 °C - +30 °C	
Сушка			
	В соответствии с TDS на размыаемый материал		