



Срок хранения: 24 месяца
Фасовка: 0,5 л
EU/2004/42 Cat II B(e) VOC820 g/l
(VOC limit 840 g/l)








Назначение продукта

Применяется для минимизации разнооттеночности при окраске базовыми эмалями методом плавного перехода.

Применение

Блендер D117 должен наноситься на предварительно подготовленную для нанесения базовой эмали поверхность в один слой, перекрывая зону перехода. После короткой выдержки, не дожидаясь полного высыхания, следует наносить базовую эмаль.



Подготовка поверхности			
	Обезжирить зону ремонта и прилегающие к ней участки, обработать абразивом P400-P500, зону перехода P800-P1000 или матирующим полотном серого цвета, обдуть сжатым воздухом, обезжирить.		
Пропорции смешивания			
	Блендер D117	100 мл	
	Уни Разбавитель D110	30 мл	
Вязкость готовой смеси			
	16 секунд ВЗ-4 при 20 °С		
Нанесение			
		размер дюзы, мм	давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2
	Количество слоев	1	
	Рекомендуемая толщина покрытия, мкм	15	
Выдержка до нанесения базовой эмали			
	3-5 минут		
Сушка			
	10-15 минут при 20 °С		