



Срок хранения: 12 месяцев
 Цвет: серый
 Фасовка: 1 л
 EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 750 g/l
 (VOC limit 780 g/l)

Назначение продукта

Двухкомпонентный фосфатирующий грунт, обеспечивающий высокую коррозионную стойкость и прекрасную адгезию к большинству видов металлических поверхностей. Не содержит хроматов.

Применение

Применяется в качестве первичного грунта при окраске металлических поверхностей с целью предотвращения коррозии и улучшения адгезии последующих покрытий.

Если Реактивный грунт CF D345 не был перекрыт в течение более 12 часов после нанесения, поверхность необходимо обработать серым матирующим полотном.

Подготовка поверхности			
	Старое ЛКП; Алюминий; Оцинкованная сталь; Шпатлевка	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить	
	Сталь	Обработать абразивом P240, обдуть сжатым воздухом, обезжирить	
Пропорции смешивания		объемные, мл	весовые, г
	Реактивный грунт CF D345	100	100
	Реактивный активатор D225	100	90
Вязкость готовой смеси			
	16 секунд ВЗ-4 при 20 °C		

Время жизни			
	8 часов при 20 °C		
Нанесение		размер дюзы, мм	давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2
	Количество слоев	1-2	
	Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм	10	
Рекомендуемые условия нанесения			
	Влажность	не более 75%	
	Температура	+15 °C - +30 °C	
Межслойная выдержка			
	10 минут при 20 °C		
Сушка при 20 °C			
	45 минут		
Последующие покрытия			
	Двухкомпонентные акриловые грунты		