

UHS Грунт W-W D505

для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Применяется в качестве двухкомпонентного грунта для окраски методом «мокрый по мокрому».




Цвет: серый, черный
Фасовка: 1 л


Компоненты

Грунт	UHS Грунт W-W D505
Отвердитель	HS Отвердитель D220, HS Отвердитель быстрый для грунтов D222
Разбавитель	Uni Разбавитель D110, 2K Разбавитель D120, 2K Разбавитель медленный D121
Пластифицирующая добавка	Пластификатор D101

Подготовка поверхности

	Сталь; алюминий	Поверхность металла перед нанесением UHS Грунта W-W должна быть
	Старое ЛКП; шпатлевка; оцинкованная сталь	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240-320 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить
При незначительных дефектах допускается обработка абразивом P600-P800 после сушки в течение 30 минут при 20 °С. Если грунт UHS W-W D505 не был перекрыт последующими покрытиями более 4 часов при +20 °С, поверхность необходимо обработать матирующим полотном серого цвета, обдуть сжатым воздухом, обезжирить.		

Пропорции смешивания






	Материал	Объём, мл	Вес, г
	UHS Грунт W-W D505	100	100
	HS Отвердитель D220/D222	25	17
	Разбавитель D110 / D120 / D121	25	17
	Пластификатор D101	10	7

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °С

UHS Грунт W-W D505

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Время жизни			
	1 час при 20 °C		
Вязкость готовой смеси			
	17 секунд по ВЗ-4 при 20 °C		
Процесс нанесения			
		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2*
	Количество слоёв	1	
	Рекомендуемая толщина, мкм	30	
*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета			
Время сушки			
		HS Отвердитель D220	HS Отвердитель быстрый для грунтов D222
	20 °C	30 минут	20 минут
Последующие покрытия			
Акриловые эмали, водо- и органоразбавляемые базовые эмали			
Очистка оборудования			
Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.			
Хранение			
Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.			
VOC			
EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 525 g/l (VOC limit 540 g/l)			

UHS Грунт W-W D505

для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такое существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

www.dur-lacke.com