

Адгезионный грунт

Kunststoffprimer

D707



Срок хранения: 24 месяца

Цвет: прозрачный

Фасовка: 0,5 л

EU/2004/42 Cat II B(a) VOC 835 g/l
(VOC limit 850 g/l)

Назначение продукта

Применяется в качестве однокомпонентного грунта для улучшения адгезии грунтов и эмалей при окраске различных пластмасс.

Применение

При окраске пластиковых деталей, не имеющих дефектов, нанесение финишных покрытий возможно непосредственно на поверхность, обработанную Адгезионным грунтом D707.



Адгезионный грунт

Kunststoffprimer

D707

Подготовка поверхности				
	Пластик	Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (серым), обдууть сжатым воздухом, обезжирить		
Вязкость готовой смеси				
	13 секунд В3-4 при 20 °C			
Нанесение				
 	Окрасочный пистолет	размер дюзы, мм	давление, бар	
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	1,3-1,5	
	Количество слоев	1	2	
	Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм	8		
Рекомендуемые условия нанесения				
	Влажность	не более 75%		
	Температура	+15 °C - +30 °C		
Сушка				
	10 минут при 20 °C			
Последующие покрытия				
	Пластифицированные выравнивающие грунты. При окраске пластиковых деталей без дефектов поверхности возможно нанесение финишных покрытий непосредственно на поверхность, обработанную адгезионным грунтом.			