



Техническая карта

Spectral Glaze

Отделочная шпатлевка

Двухкомпонентная многофункциональная шпатлевка

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

Betox 50PC

Отвердитель


Betox 50E

Отвердитель

СВОЙСТВА

- Применение современных легких нанонаполнителей
- Идеальная растекаемость и гладкая поверхность после нанесения
 - Отсутствие дыр
 - Прекрасное шлифование
- Идеально гладкие переходы после шлифования
- Показатель степени смешивания шпатлевки с отвердителем

ОСНОВАНИЯ			
Старые лаковые покрытия	Обезжирить, провести сухую обработку P220 ÷ P280, обезжирить.		
Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, провести сухую обработку P80 ÷ P120, обезжирить.		
Сталь	Обезжирить, провести сухую обработку P80 ÷ P120, обезжирить.		
Оцинкованная сталь	Обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить, нанести EXTRA 715, подождать, вытереть досуха, обезжирить (порядок действий – см. техническая карта EXTRA 715).		
Алюминий	Обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить.		
Акриловые 2-компонентные грунты	Обезжирить, провести сухую обработку P220 ÷ P280, обезжирить.		
UNDER 385	От 90 минут до 12 часов при 20°C: без шлифования Более 12 часов: обезжирить, провести сухую обработку P220 ÷ P280, обезжирить		
Внимание: Шпатлевку не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.			
Оптимальная адгезия к оцинкованной стали шпатлевкой достигается приблизительно через 1 час после нанесения при 20°C.			
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ			
	Spectral Glaze ОТВЕРДИТЕЛЬ	По объему	По весу
		100 мл 2 мл	100 г 2 г
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ			
VOC II/B/b лимит*	250 г/л		
VOC фактическое	90 г/л		
* Для смеси, готовой к нанесению, согласно Директиве ЕС 2004/42/EC			
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ			
Рекомендуется наносить шпатлевку при температуре выше +10°C.			
НАНЕСЕНИЕ			
	Очистить и отшлифовать поверхность.		
	Обезжирить Spectral EXTRA 785.		
	<p>Старатально смешать компоненты до момента достижения однородного цвета. Неоднородный цвет свидетельствует о том, что шпатлевка с отвердителем была перемешана плохо.</p> <p>Соблюдать требуемое количество отвердителя.</p> <p>Рекомендуется применять дозатор шпатлевки для достижения соответствующих пропорций компонентов.</p>		

	Шпатлевать. Толщина слоя не более 3 мм.			
	3 ÷ 6 минут/ 20°C Если через 3 - 6 минут от отверждения цвет шпатлевки остается неоднородным, это значит, что она плохо перемешана с отвердителем.			
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ				
	20°C	60°C		
	20 ÷ 30 минут	10 минут		
ВНИМАНИЕ: Время отверждения относится к температурам отдельных элементов.				
СУШКА ИНФРАКРАСНОЙ ЛАМПОЙ				
	Расстояние Время зависит от типа и мощности лампы	Соблюдать рекомендации изготовителя оборудования Около 5 мин.		
ШЛИФОВАНИЕ				
	Черновое	P120 ÷ P150		
	Финишное	P180 ÷ P240		
ЦВЕТ				
Синий				
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ				
Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов, Thin 880, ацетон				
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ				
Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников пламени и тепла. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.				
СРОКИ ГОДНОСТИ				
Spectral Glaze	12 месяцев/20°C			
ОТВЕРДИТЕЛЬ	18 месяцев /20°C			
БЕЗОПАСНОСТЬ				
См. Карта характеристики				
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
№ регистрации: 000024104 Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и долголетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него влияли факторы, лежащие вне нашего контроля.				