

HS Ультрабыстрый лак

HS Ultraschneller klarlack

D360



Срок хранения: 36 месяцев
Цвет: прозрачный
Фасовка: 1 л
EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 470 g/l
(VOC limit 840 g/l)









Назначение продукта

Двухкомпонентный быстросохнущий акриловый лак с высоким сухим остатком. Устойчив к царапинам (Scratch Resistant). Устойчив к воздействию УФ-излучения (UV Resistant).

Примечание

Ультрабыстрый лак D360 предназначен для окраски металлических и пластиковых деталей в сжатые сроки. Идеален для локального ремонта.



Предыдущие покрытия				
	Водо- и органоразбавляемые базовые эмали			
Пропорции смешивания		объемные, мл	весовые, г	
	HS Ультрабыстрый лак D360	100	100	
	HS Отвердитель D220	50	49	
Вязкость готовой смеси				
	13-15 секунд ВЗ-4 при 20 °С			
Время жизни				
	1,5 часа при 20°С			
Нанесение		размер дюзы, мм	давление, бар	
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4	
		Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2
	Количество слоев		2	
	Рекомендуемая толщина, мкм		50-60	
Рекомендуемые условия нанесения				
Влажность		не более 75%		
Температура		+15 °С - +30 °С		
Межслойная выдержка				
	10 минут при 20 °С Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут			
Сушка		при 20 °С	при 60 °С	
		90 минут	15 минут	