

HS Лак быстрый

HS Klarlack rapid

D355



Срок хранения: 36 месяцев
Цвет: прозрачный
Фасовка: 1 л; 5 л
EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 540 g/l
(VOC limit 840 g/l)










Назначение продукта

Применяется для создания высококачественного прозрачного покрытия. Характеризуется коротким временем сушки. Устойчив к царапинам (Scratch Resistant). Устойчив к воздействию УФ-излучения (UV Resistant).

Примечание

При ремонтной окраске пластмасс в HS Лак быстрый D355 добавляется Пластификатор D101 (см. стр. 23). После сушки при необходимости лак можно отполировать.



Предыдущие покрытия			
	Водо- и органоразбавляемые базовые эмали		
Пропорции смешивания		объемные, мл	весовые, г
	HS Лак быстрый D355	100	100
	HS Отвердитель D220	50	50
	Разбавитель D120 / D121 / D110	0-10	0-10
Вязкость готовой смеси			
	16 секунд ВЗ-4 при 20 °С		
Время жизни			
	2 часа при 20 °С		
Нанесение		размер дюзы, мм	давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,4	3-4
		Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,4
	Количество слоев	1,5-2	
	Рекомендуемая толщина, мкм	50-60	
Рекомендуемые условия нанесения			
	Влажность	не более 75%	
	Температура	+15 °С - +30 °С	
Межслойная выдержка			
	10-15 минут при 20 °С Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут		
Сушка		при 20 °С	при 60 °С
		4 часа	20 минут
Инфракрасная сушка (короткие волны)			
	10 минут		