

# HS Ультростойкий лак D330

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

## Описание

Двухкомпонентный акриловый лак с высоким сухим остатком, отличается высочайшим уровнем устойчивости к химическим веществам, УФ-излучению, а также физико-механическим воздействиям. Применяется для локального и полного ремонта.



Фасовка: 1 л, 5 л



## Компоненты

Лак	HS Ультростойкий лак D330
Отвердитель	HS Отвердитель D220, HS Отвердитель медленный D221

## Подложки



Водо- и органоразбавляемые базовые эмали

## Пропорции смешивания



Материал	Объём, мл	Масса, г
HS Ультростойкий лак D330	100	100
HS Отвердитель D220	50	50
HS Отвердитель медленный D221		
Разбавитель D120 / D121 / D110	0-10	0-9

## Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

## Особенности применения

Температурный режим применения, °C	Отвердитель	Разбавитель
15-20	D220	D110, D120
20-25	D220	D120
>25	D221	D121

## Время жизни



4 часа при 20 °C





## Вязкость готовой смеси



16-18 секунд по ВЗ-4 при 20 °C

# HS Ультростойкий лак D330

для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Процесс нанесения		
		Размер дюзы, мм
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5
	Количество слоёв	1,5-2
	Рекомендуемая толщина, мкм	50-60
*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета		
Межслойная выдержка		
	15 минут при 20 °C	
	Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C	
	Перекраска после цикла сушки, может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.	
Время сушки		
	20 °C	12 часов
	60 °C	30 минут
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	12 минут
Очистка оборудования		
Используйте растворитель для чистки до истечения время жизни продукта.		
Хранение		
Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.		
VOC		
EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 490 g/l (VOC limit 840 g/l)		

## ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такое существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".